



# Adesilex P9

**Висококачествено лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване и с продължително отворено време, за керамични плочки**



## КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004

**Adesilex P9** е подобрено (2) лепило на циментова основа (C) без вертикално приплъзване (T) с продължително отворено време (E), класифицирано като C2TE.

**Adesilex P9** носи знака CE, както е отбелязано в сертификати **№.ПИТ-269-1/26.02.2010 г.** и **№. 262/07.04.2010 г.**, издадени от Научноизследователски институт за строителни материали (София).

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се използва за лепене на керамични плочки и мозайка върху подове, стени и тавани във вътрешни помещения, и на открито. Подходящ е също за точково лепене на изолационни материали като експандиран полистирол, каменна и стъклена вата, Eraclit (дървесно-циментови плоскости), шумоизолационни панели и др.

## Примери за приложение

- Лепене на керамични плочки и мозайка върху следните основи:
  - стандартни замазки или шпакловки на стени на циментова основа;
  - Интериорни, вентилирани бетонни тухли за стени;
  - Гипсови или анхидритни основи след полагане на **Primer G**;
  - Гипсокартон;
  - Подови отоплителни инсталации;
  - Циментови изравнителни замазки, които са добре

изсъхнали;

- Интериорни боядисани стени, при добре напластена боя;
- Плочка върху плочка от съществуващи покрития с плочки до 900 см<sup>2</sup>;
- Лепене на малки по размер плочки в плавни басейни и резервоари с вода;

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Adesilex P9** е сив или бял прах, който се състои от цимент, фини пълнители, синтетични смоли и специални добавки, разработен в Лабораториите за проучвания и развитие на MAPEI. При смесване на **Adesilex P9** с вода се получава разтвор със следните качества:

- Лесен за работа;
- Тиксотропен - **Adesilex P9** може да са полага върху вертикални повърхности без провисване и приплъзване дори и при използване на тежки плочи;
- Отлично залепване на всички материали, които обикновено се използват в строителството;
- Втвърдява се с минимално свиване;
- Продължително отворено време;

## ПРЕПОРЪКИ

Да не се използва **Adesilex P9**:

- Върху грундиран и изляти бетонни стени;
- Върху стени или подове, подложени на огъване или вибрации (дърво, фибро-цимент и др.);
- Върху метални повърхности;
- За приложения, които изискват дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

# Adesilex P9



Полагане на Adesilex P9 бял

## НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

### Подготовка на основата

Всички основи, върху които се полага **Adesilex P9** трябва да са гладки, здрави, без изронени участъци, мазнини, масла, бои, смоли и др.

Покрития на циментова основа не трябва да продължават да се свиват след полагане на керамични плочки, затова през пролетта и лятото замазките трябва да съхнат поне 1 седмица за см дебелина, а циментовите замазки – поне 28 дни, освен ако не са използвани **Mapesem**, **Mapesem Pronto**, **Topcem** или **Topcem Pronto**.

Навлажнени повърхности трябва да се охладят, ако са в много топли условия или подложени на директна слънчева светлина. Гипсовите основи и анхидритните замазки трябва да се изсушат напълно (макс. остатъчна влага 0,5 %), да са достатъчно твърди и без прах. Много е важно да се обработят с грунд **Primer G** или **Mapesprim SP**. Повърхности, подложени на много влага трябва да се грундират с **Primer S**.

### Подготовка на разтвора

**Adesilex P9** се смесва с чиста вода до получаване на гладка смес без бучки. Остава се за 5 минути и се разбърква отново. Използват се 7,00-7,50 литра вода за всеки 25 кг от сивия **Adesilex P9** и 6,75-7,25 л литра вода за всеки 25 кг от белия **Adesilex P9**. След смесване по този начин, **Adesilex P9** има годност за употреба около 4 часа.

### Полагане на разтвора

**Adesilex P9** се нанася с назъбена маламашка. Мистрия се избира така, че да се покрие с лепило 65-70% от гърба на плочките за вътрешни стени и повърхности с леко натоварване и 100% за повърхности с интензивно натоварване и при работа на открито.

За добро прилепване първо се нанася тънък слой **Adesilex P9** върху повърхността с правия край на мистрията. Веднага след това се нанася слой **Adesilex P9** с необходимата дебелина с подходяща назъбена мистрия, в зависимост от типа и размера на плочките (за повече информация виж "Разходна норма"). За керамични покрития на подове и стени на открито, както и за плувни басейни и резервоари с вода, лепилото се нанася на гърба на плочката, за да се осигури отличен контакт.

### Полагане на плочки

Няма нужда от навлажняване на плочките преди полагането им. Само при много прашни гърбове на плочки се препоръчва плочката да се натопи в чиста вода. Плочките се полагат като се притискат добре за по-добро прилепване. При нормална температура и влажност отвореното време на **Adesilex P9** е приблизително 30 минути. Неблагоприятните климатични условия (силно слънце, сух вятър, високи температури и др.) или много

хигроскопична основа могат да намалят отвореното време дори и до няколко минути.

Затова е необходимо внимателно да се провери, че не се образувала тънка коричка по повърхността на нанесения слой лепило, който трябва да остане "свеж". В противен случай лепилото трябва да се отстрани и да се нанесе пресен материал с назъбена мистрия. Не се препоръчва да се навлажнява с вода лепилото, след като вече се е образувала тънка коричка, защото вместо да се разтвори коричката, водата ще образува тънък противолепилен слой. Ако е необходимо, плочките могат да се регулират в рамките на 60 минути след полагане.

Плочки, залепени с **Adesilex P9** не трябва да се мият или да стоят под дъжд най-малко 24 часа и трябва да се предпазват от измръзване и силно слънце поне 5-7 дни.

## УПЛЪТНЯВАНЕ И ФУГИРАНЕ

Фугите по стените могат да се запълват след 4-8 часа, а фугите по пода могат да се запълват след 24 часа с подходящ фугиращ продукт на циментова или епоксидна основа от серията на MAPEI, които се предлагат в различни цветове.

## Точково лепене на изолационни материали

За точковото лепене на шумоизолационни или топлоизолационни плоскости **Adesilex P9** се нанася с мистрия или шпакла.

## ГОТОВНОСТ ЗА ЛЕК ПЕШЕХОДЕН ТРАФИК

Подовете са готови за стъпване след около 24 часа.

## ГОТОВНОСТ ЗА ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ

Повърхностите са готови за ползване след около 14 дни. Плувните басейни и водни резервоари могат да се напълнят с вода след 21 дни.

## Почистване

Инструментите и съдовете се почистват с вода преди **Adesilex P9** да се втвърди. Повърхностите могат да се почистят с влажна кърпа преди лепилото да изсъхне.

## РАЗХОДНА НОРМА

### За лепене на керамични плочки

- Мозайка и малки по размер плочки (мистрия No 4): 2 кг/м<sup>2</sup>
- Нормални по размер плочки (мистрия No 5): 2,5-3 кг/м<sup>2</sup>
- Големи по размер плочки, за настилки на открито (мистрия No 6): 4 кг/м<sup>2</sup>

### Точково лепене на изолационен материал

- Пяна и др. приблизително 0,5-0,8 кг/м<sup>2</sup>
- Гипсокартон, пенобетон: приблизително 1,5 кг/м<sup>2</sup>

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини):**

Свойства съгласно стандарт:

- Европейски стандарт EN 12004 като C2TE
- ISO 13007-1 като C2TE
- Американски ANSI A 118.4 - 1999
- Канадски 71 GP 30 M тип 2

**ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип:	прах
Цвят:	бял и сив
Обемно тегло (кг/м <sup>3</sup> ):	1.300
Съдържание на сухо вещество (%):	100
Продължителност на съхранение:	12 месеца в оригиналната опаковка на сухо и прохладно място
Клас на опасност на продукта според ЕС 1999/45:	Преди използване трябва да се направи справка с раздела "Инструкции за безопасност при подготовка и полагане" и информацията върху опаковката, както и Листа с данните за безопасност.
EMICODE:	EC1 Plus - много ниска емисия
Клиентска класификация:	3824 50 90

**ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ (при +23°C и 50% влажност на въздуха)**

Съотношение при смесване:	100 части <b>Adesilex P9</b> към 28 тегловни части вода за <b>Adesilex P9</b> бял и 100 части <b>Adesilex P9</b> към 29 тегловни части вода за <b>Adesilex P9</b> сив
Консистенция на разтвора:	Кремообразна паста
Плътност на сместа (кг/м <sup>3</sup> ):	1.500
pH на сместа:	13
Годност за употреба след смесване:	4 часа
Температура на приложение:	от +5°C до +35°C
Отворено време (според EN 1346):	30 минути
Време на регулиране:	приблизително 60 минути
Готовност за фугиране на стени:	след 4-8 часа в зависимост от абсорбцията
Готовност за фугиране на подове:	след 24 часа
Време на стягане преди да се стъпва:	24 часа
Готово за ползване:	14 дни

**КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°C и 50% относителна влажност)**

Якост на връзката съгласно EN 1348 (N/мм <sup>2</sup> ):	
- първоначална връзка след 28 дни:	1,5
- връзка след топлинно въздействие:	1,4
- връзка след потапяне във вода:	1,1
- връзка след процеси замръзване/ разтапяне:	1,5
Устойчивост на алкали:	отлична
Устойчивост на мазнини:	отлична (слаба при растителни мазнини)
Устойчивост на разтворители:	отлична
Експлоатационна температура:	от -30°C до +90°C

# Adesilex P9

## ОПАКОВКА

Adesilex P9 в бяло и сиво се предлага в торби по 25 кг.

## СЪХРАНЕНИЕ

Adesilex P9 може да се съхранява 12 месеца в оригинална опаковка при нормални условия на околната среда. Произведено съгласно изискванията на Директива 2003/53/ЕС.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкциите за безопасна употреба на нашите продукти могат да бъдат намерени в последната версия на Информационния лист за безопасност, наличен от нашия уеб сайт [www.mapei.bg](http://www.mapei.bg).

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

## ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се намират в този технически лист отговарят на знанията и широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание, при всякакви обстоятелства, само като указание и предмет на одобрение след дългосрочно, практическо приложение. По тази причина, всеки който използва този продукт трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за това приложение.

Във всички случаи потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

Моля, да се направи справка в последната редакция на Листа с технически данни, който се намира на нашия сайт [www.mapei.bg](http://www.mapei.bg)

## ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

**Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изискванията съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: [www.mapei.bg](http://www.mapei.bg). ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.**



Този символ се използва за отличаване на продукти на MAPEI с много ниски емисии на вредни органични съединения и се издава от GEV (Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) - международна организация за контролиране на нивото на емисии, отделени от продуктите за подове.

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес [www.mapei.bg](http://www.mapei.bg)