



## SPEKTRA LATEX MAT

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита и декорация на интериорните стени с високо износване в зали, коридори, стълбища (болници, детски градини, училища и т.н.).

Подходяща е за боядисване на всички видове минерални мазилки, цимент, цименто-талашитени плоскости, бетон, плоскости от гипскартон, стъклотапети, релефни тапети и стари покрития.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- матов вид на покритието
- не съдържа разтворители
- силно миешо се
- лесно почистване
- издръжлива на химикали
- богат избор на цветовете - **HGMIX**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ПРОДУКТ	Без VOC, стирен акрилатна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки
ЦВЕТОВИ НЮАНСИ	бяла, <b>HGMIX</b>
ТОНИРАНЕ	възможни с цветовете, които са подходящи за бои на водна основа, до 3%, и с дисперсионни бои, които са подходящи за тониране; <b>HGMIX</b>
ГЛАНЦ (EN 13300)	мат
ПЛЪТНОСТ	1,42 – 1,46 кг/л
МИЕНЕ ( <b>EN 13300</b> )	клас 2
ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ $s_d$ (EN ISO 7783:2012)	0,08 ± 0,01m (клас V <sub>1</sub> , висока паропропускливост)
РАЗРЕЖДАНЕ	с вода до 5%
Категория и граници на ЕС VOC	IIA(a), 30г/л (2010); продуктът съдържа: макс. 930-г/л
ОПАКОВКА	1 л, 2 л, 5 л, 10 л и 15 л
СРОК НА ГОДНОСТ	Срокът на годност на първоначално затворения и подходящо опакован продукт (температура от +5 °C до +35 °C, в сухо помещение) е до датата, посочена на опаковката. <b>НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМРАЗЯВА!</b>

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	
НАНАСЯНЕ	валяк, четка, пръскане
УСЛОВИЯ НА РАБОТА	мин. +5°C на въздуха, повърхността и боята
СЪХНЕНЕ (T = +20°C, отн. влажност 65%)	Покритието е сухо и подходящо за следващо нанасяне след 4 – 6 часа.
ПОКРИТИЕ	Теоретично: 7 - 9 м <sup>2</sup> с 1 л за 2 слоя. Практически потреблението е в зависимост от пропускливостта и грапавостта на повърхността.
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ	С вода веднага след употреба.

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста от прах, ронливи частици и други замърсявания. Отстранете, старите, лющещи се покрития. Запълнете по-големите пукнатини и повредената повърхност с подходящи материали на минерална основа. След което импрегнирайте със **SPEKTRA акрилна импрегнация**. Преди боядисване, повърхността трябва да бъде суха и твърда.

Нанесете **SPEKTRA биоциден агент SANITOL** на стени, засегнати от мухъл или плесени. След като повърхностите изсъхнат, механично отстранете мухъла. Добавете **SPEKTRA защита от плесен ZP** към боята, която за по-дълъг период ще предотврати растежа на микроорганизмите.

Боядисайте петната от никотин, течове от вода, катран, моливи на водна основа,... с **SPEKTRA антеникотинова боя**, която ще е финалното покритие.

Почистете ненапуканите, здрави повърхности, които са боядисани с гладка, гланцирана или полу-гланцирана дисперсна боя и ги обработете с шкурка (№. 150).



## СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ

ПОВЪРХНОСТ	ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА	ИМПРЕГНИРАНЕ	ГРУНДИРАНЕ	ТОП СЛОЙ
<b>Нови, небоядисани повърхности</b> - варо-циментови мазилки - панели от гипсокартон - гипс-картон плочи  - бетон и други не-порести повърхности		1x <b>SPEKTRA акрилна импрегнация</b>  1x <b>SPEKTRA дълбока импрегнация</b>	2x <b>SPEKTRA вътрешна шпакловка</b> (ако е необходимо)	мин. 2x <b>SPEKTRA latex</b>  <b>(мат)</b> (в зависимост от цвета)
<b>Боядисани с дисперсионни бои</b> - няколко слоя от пропускливи, не-миещи се покрития  - гладки, гланцирани, миещи се покрития	почистване, отстраняване на частици, поправка на повредени области  почистване, полиране	1x <b>SPEKTRA акрилна импрегнация</b>	2x <b>SPEKTRA вътрешна шпакловка</b> (ако е необходимо)	<b>(мат)</b> (в зависимост от цвета)

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока влажност на въздуха.
- Смесете добре боята преди употреба.
- Ако разредите боята с по-голямо количество вода, отколкото е препоръчано, покритието на цветния филм съответно ще намалява.
- Окончателният вид на филма зависи от повърхността. Гладкият гланцов филм може да се постигне върху гладки стени повърхности, затова препоръчваме изравняване с **SPEKTRA вътрешна шпакловка** (два слоя с междинно и окончателно шлифоване).
- Покривността на **SPEKTRA latex (мат)** в червени, жълти, оранжеви, бордо и зелени нюанси е по-лошо, следователно два слоя са недостатъчни. Препоръчваме използването на цветен грунд преди нанасянето на боята в желания цвят (2-3 слоя). Точното нанасяне е предпоставка за приятен вид на покритието.
- Преди нанасяне тествайте устойчивостта на покритието към избрания почистващ препарат върху по-малко видима част от повърхността на стената.
- Увеличете устойчивостта на износване с помощта на **SPEKTRA DOMFLOK лак**, който се нанася върху **SPEKTRA latex мат**.
- Почистването на покритието зависи от степента на блясък и се подобрява с по-силен блясък. Петната се почистват с мека кърпа и мек неабразивен почистващ препарат.