

Техническа карта на продукта

- Получаването на висококачествени завършени повърхности, готови за боядисване
- Изключително добра за работа - лесна за полагане, хомогенна смес
- Нисък разход на материал
- Лесно шлайфане



ADERA Liss

финашна шпакловка

Приложение:

За постигане на идеално гладка повърхност върху гипсови мазилки и гипсови шпакловки.

Описание:

Adera Liss е шпакловка на базата на гипс, с бял цвят, смесен предварително със специални добавки, образуващ хомогенна смес с удължено време за работа и висока степен на обработка. След изсъхване се получава крайна повърхност която е гладка, равномерна, стъкловидна, представлявайки последния слой на обработката.

Характеристики:

Необходимо количество вода	60%
Специфичен разход	0,4-0,8 кг/м ² /мм
Начин на нанасяне	ръчно
Срок на годност	12 месеца
Опаковане	торба 5 кг - 208 торби / палет торба 20 кг - 54 торби / палет
Дебелина на полагане	0-1 мм
Време за полагане	95-120 минути
Температура на средата при полагане	минимум 5° C - максимум 35° C



ПРИГОТВЯНЕ



СМЕСВАНЕ



НАНАСЯНЕ

УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Приготвяне

- ▶ За приготвянето на сместа се използват чисти съдове и инструменти
- ▶ Продуктът се добавя постепенно във водата, никога обратното
- ▶ Вградените метални елементи трябва да се обработят срещу корозия

Нанасяне

- ▶ Полага се върху повърхности, които са стабилни, сухи и добре почистени
- ▶ При нанасяне се използва шпакла от неръждаема стомана
- ▶ Полага се на един слой или на последователни слоеве, до получаването на равна повърхност
- ▶ Дебелина на полагане 0-1 мм
- ▶ В случай че повърхността се шлайфа, да се използва шкурка с грануляция 180-220
- ▶ За лъскави повърхности се използва грунд **ADERA BETOPRIMER**, а за много попиващи повърхности се използва грунд **ADERA PRIMER UNIVERSAL**
- ▶ Използва се при температури по-високи от 5°



14

SR EN 13279-1:2009
Гипсова шпакловка за
вътрешна употреба
C7/20/2

Реакция на огън: A1
Топлопроводимост: PND
Пряко изолиране на въздушен
шум: PND

SINIAT SA
No. 106 ул."Друмул Леордени", дистрикт 4,
Букурещ, Румъния
Тел: (+4) 021 334 96 08 / 09
Факс: (+4) 021 404 39 95 / 96 / 97
www.siniat.ro
Завод Агирешу
Агирешу No. 281, Клуж