

BOSTIK

SL C310 CLASSIC – СТАНДАРТНА САМОРАЗЛИВНА СМЕС ЗА УПОТРЕБА ВЪРХУ ПОДОВЕ НА ЗАКРИТО 1-10 MM

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Саморазливна смес
Лесно нанасяне
Отлична гладкост на повърхността

ОПИСАНИЕ

SL C310 CLASSIC е силно течлива саморазливна смес на циментова основа.
Подходяща за използване както за ново строителство, така и при ремонти. Може да се използва в зони с умерен и интензивен пешеходен трафик.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Bostik SL C310 CLASSIC е подходяща за употреба както в ново строителство, така и за строителни ремонти, и може да се нанася с маламашка или помпа. Може да се използва в зони с умерен и интензивен пешеходен трафик, като трябва непременно да бъде покрита с подова настилка. Продуктът е подходящ и за използване за системи за подово отопление с топла вода, където температурата на подовата повърхност не надвишава +27°C.

Области на приложение

Ново строителство

- Бетон с гладка повърхност
- Бетон със замазка
- Замазка
- Водно подово отопление/охлаждане

Ремонт

- Порьозни или непорьозни подови настилки на циментова основа
- Стари керамични плочки
- Стари полугъвкави подови покрития
- Стари (остъргани) остатъци от лепило

Лепени подови настилки

- Балатум, каучук и плочи
- Паркет/дюшеме
- Пластмасови и текстилни настилки

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Цвят	Светло сив
Състав	Саморазливна замазка на циментова основа, модифицирана с полимер
Съотношение на смесване	6 литра вода на торба от 25 kg
Съхранение / Срок на годност*	6 месеца
Температура на нанасяне	+10°C до +25°C
Дебелина на нанасяне	1-10 mm
Разход	1,5-1,7 kg/mm/m ²
Време за работа**	20 min
Може да се стъпва след**	4-6ч
Време за съхнене / монтаж на подова настилка**	Мокети и керамични плочки: 24 часа PVC, дюшеме, балатум: 72 часа
Якост на натиск	C25
Якост на огъване	F7

**Може да се съхранява до 6 месеца от датата на производството в оригиналната неотворена опаковка върху чиста повърхност на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C и без пряка слънчева светлина. Да се пази от замръзване, влага, образуване на конденз и роса.*

***Времената са измерени за температура + 23° C и 50% относителна влажност върху нормално абсорбиращи основи*

ПОДГОТОВКА

Подова основа

Уверете се, че подовата основа отговаря на строителните стандарти. Подовата основа трябва да бъде чиста, здрава, суха и без замърсители, които могат да нарушат адхезията, като напр. прах, мазнини, боя, гипс, лак, омекващо от вода лепило и др.

Проверете всички остатъци от лепило, за да се уверите, че не омекват при контакт с вода, че са твърди, здрави и имат достатъчна кохезионна сила при контакт със саморазливната смес.

Механично отстранете остатъците от твърди лепила в максимална степен. Отстранете всякакви слаби или омекващи при контакт с вода лепила.

Бостик България ЕООД

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

BOSTIK

SL C310 CLASSIC – СТАНДАРТНА САМОРАЗЛИВНА СМЕС ЗА УПОТРЕБА ВЪРХУ ПОДОВЕ ЗА НА ЗАКРИТО 1-10 MM

Плочките трябва да са залепени здраво към основата, ако е необходимо, ги залепете отново. Ако подовите плочки се отстраняват лесно, отстранете ги напълно.

Температурата на пода трябва да се поддържа между +5°C до +25°C през цялото време на нанасяне и съхнене на саморазливната смес.

Съществуващите основи, които се нуждаят от ремонт, трябва да бъдат запълнени и заравнени със специални разтвори преди полагането.

Пукнатините под 0,8 mm и фугите трябва да се обработят с RENO E742 STRUCTURE, който трябва да се посипе с пясък S409.

Съдържанието на влага в съществуващата подова основа трябва да бъде по-малко от %4.

Ако основата не е с необходимото ниво на влажност, нанесете EроPrim 2K или нашата хидроизолираща бариера HYTES E336 в съответствие влажността на повърхността.

Системи за подово отопление

Системите за подово отопление трябва да бъдат изключени за 48 часа преди полагането. Изчакайте 7 дни след полагането, преди постепенно да включите подовото отопление.

	ПОВЪРХНОСТ	СПЕЦИФИЧНИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕРКИ
НОВО	Бетонна плоча	Отстраняване на засъхналият продукт
	Самоуплътняващ се бетон	
	Течна циментова замазка	
	Подово отопление и/или охлаждане + ERP	Уверете се, че отоплителната система е завършена
РЕМОНТ	Плочки	Почистване с вода и сода каустик, последвано от изплакване с чиста вода
	Остатъци от акрилно лепило	Отстранете колкото е възможно повече чрез изстъргване
	Остатъци от битумно лепило без азбест	Отстранете излишната дебелина >0,5 mm или отстранете напълно

ТИП НА ПОВЪРХНОСТТА		ГРУНД	РАЗХОД
Циментова замазка	Порьозна	Grip A310 PROJECT	150-200 g/m ² /слой
	Нормално абсорбираща	GRIP A400 MULTI GRIP A310 PROJECT GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 150-200g/m ² 80-120g/m ²
	Непорьозна	GRIP A400 MULTI GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 80-120g/m ²
Плочки		GRIP A400 MULTI	200-250 g/m ² 80-120g/m ²
Остатъци от лепило		GRIP A936 XPRESS	
Остатъци от кърпене		GRIP A936 XPRESS	

СМЕСВАНЕ

Изсипете 6 литра чиста студена вода в чиста смесителна кофа. Постепенно добавете съдържанието на опаковката Bostik SL C310 CLASSIC към водата, като същевременно разбърквате непрекъснато с електрическа бормашина и бъркалка, докато се получи гладка смес без бучки. Това обикновено се постига след 2 минути. Разбъркайте достатъчно добре.

След смесване се препоръчва време за зреење на разтвора от поне 1 минута, за да се оптимизира структурата му. Разбъркайте отново в продължение на 30 секунди. Разтворът ще запази способността си за саморазливане за приблизително 20 минути при нормални условия.

Забележка: добавянето на твърде много вода може да доведе до утаяване на сместа.

НАНАСЯНЕ

Дебелина на нанасяне:

Допустима е дебелина от 1 mm до 10 mm при едно нанасяне.

Ако е необходимо второ нанасяне на Bostik SL C310 CLASSIC, това се прави, когато по изсъхналият нанесен слой вече може да се стъпва.

BOSTIK

SL C310 CLASSIC – СТАНДАРТНА САМОРАЗЛИВНА СМЕС ЗА УПОТРЕБА ВЪРХУ ПОДОВЕ ЗА НА ЗАКРИТО 1-10 MM

Нанасяне с маламашка:

Излейте сместа върху подготвената основа до дебелина между 1 mm и 10 mm.

С помощта на маламашка от неръждаема стомана с гладък ръб изгладете влажния материал, за да постигнете желаната дебелина и гладкост. За постигане на необходимата дълбочина може да се използва ракел за саморазливна смес. Използвайте иглен валик, за да отстраните всички въздушни мехури и неравности, за да придадете равномерен вид на повърхността.

Нанасяне с помпа:

Когато е необходимо заравняване на големи подови площи, е полезно да нанесете Bostik SL C310 CLASSIC с помощта на помпа за замазка. Нанасянето с помпа позволява постигане на производителност над 200 m² на час при дебелина 5 mm или 300 m² на час при дебелина 3 mm. При изпомпване трябва да се извършват периодични тестове на сместа при изхода на маркуча.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Пазете от силна слънчева светлина и течения, тъй като това може да дехидрати продукта, което да доведе до неправилно изсъхване.

Пешеходен трафик

Материалът позволява пешеходен трафик 4-6 часа след полагането при +25°C (приблизително). При по-ниски температури това време е по-дълго.

Полагане на подова настилка

Времето за изсъхване зависи от това колко абсорбираща е основата, от температурата на околната среда и пода и от влажността:

Мокети и керамични плочки:	24 часа при +25°C
PVC, дюшеме, балатум	72 часа при +25°C

Почистете инструментите и оборудването с топла сапунена вода веднага след употреба.

Предоставената информация и препоръките в този документ се основават само на изпитанията на Bostik и не носят гаранция за точност. Качествата на продукта, срокът на годност и характеристиките на приложение ще зависят от много променливи, включително вида на материалите, върху които ще се нанася продуктът, средата, в която продуктът се съхранява или нанася, и оборудването, използвано за нанасяне. Всяка промяна в някоя от тези променливи може да повлияе на качествата на продукта. Задължение на купувача е, преди да използва продукта, да тества пригодността на продукта за предвидената употреба в условията, в които ще се употребява. Bostik не гарантира пригодността на продукта за конкретно приложение. Продуктът се продава в съответствие с общите условия за продажба на Bostik, които придружават продукта в момента на продажбата. Нищо в този документ не следва да се тълкува като внушаващо несъществуване на съответни патенти или като разрешение, подтик или препоръка за използване на патентовано изобретение без разрешение от собственика на патента

Бостик България ЕООД

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com