

# ClimaTop® Classic

Акрилна, подсилена с влакна, готова за употреба, водоотблъскваща декоративна финишна мазилка в пастообразна форма със силиконов подобрител



- » Подсилена с влакна.
- » Съдържа микросфери, направени от 100% рециклирано стъкло (Технология за рециклирано стъкло).
- » Висока устойчивост на цветовете.
- » Различни декоративни текстури (в зависимост от метода на обработка по време на нанасяне).

- » Висока устойчивост на атмосферни условия.
- » Паропропускливост, еластичност и водоотблъскване.
- » Може да се тонира в стотици нюанси чрез KRAFT Inspired Color System.
- » Отлична устойчивост на замърсяване.

**ClimaTop® Classic** е декоративна, готова за употреба в пастообразна форма, подсилена с акрилни влакна завършваща мазилка. Тя е паропропусклива, водоотблъскваща, на базата на силиконови подобрители. състои се от естествени гранули с подходяща градирана гранулометрия, подсилена с РР-фибри и допълнителни подобрители. Съдържа също така леки микросфери от 100% рециклирано експандирано стъкло (технология за рециклирано стъкло), които осигуряват

отлична приложимост, равномерност на повърхността и усъвършенствани механични свойства.

Класифицирана е като завършваща мазилка на основата на органично свързващо вещество съгласно стандарт EN 15824 и като част от сертифицирана външна топлоизолационна система **CLIMAWALL®** by **BIOCLIMA®** съгласно **EAD 040083-00-0404**, като завършваща мазилка.

Акрилна, подсилена с влакна, готова за употреба, водоотблъскваща декоративна финишна мазилка в пастообразна форма със силиконов подобрител

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**ClimaTop® Classic** се използва като декоративна завършваща мазилка на външната топлоизолационна система **CLIMAWALL®** на **BIOCLIMA®**. Също така, като завършваща мазилка с повишена здравина, за външна или вътрешна употреба, над обичайните строителни материали: гипс, бетон, циментова плоскост, гипсокартон, както и предварително боядисани повърхности, които са добре закрепени към основата. Благодарение на състава си, тя е устойчива на високи летни и ниски зимни температури, запазва еластичността си и предлага хидрофобен, водоотблъскващ, непукащ се защитен филм на конструктивните повърхности.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO2811 **1,80 g/mL (±0.1) @ 25°C**

Вискозитет (sp.7/50rpm) ISO 2555 **30.000mPa.s (±15.000) @25°C**

Консистенция - таблица на разхода

Haegemann EN1015 **15,0cm (+/-2) @ 25°C**

pH **9,3 (±0.5)**

**ЛОС** (летливо органично съединение)

### КОНТРОЛ

Външни стени от минерален субстрат А/в (W/B). Гранична стойност: 40 гр/л

Максимално съдържание на ЛОС на продукта при готовност за употреба: 29 гр/л.

В съответствие с  
**EN 15824:2017**

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Адхезия EN1542                         | >0,8 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Водопоглъщане EN1062-3                 | <0,1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup> ) |
| Пропускливост на водни пари EN ISO7783 | 15 - 150 g/(m <sup>2</sup> .d)              |
| Дълготрайност EN 13687-3, EN 1542      | >1,4 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Топлопроводимост EN1745                | 0,99 W/m.K                                  |
| Реакция на огън EN13501-1              | A2-s1,d0                                    |



Druckfarben Hellas S.A.  
Мегаридос Авеню, област  
Калистири, GR-19300  
Аспропиргос, Гърция

**22**

DoP No 02.03

**ClimaWall® EPS**

EAD 040083-00-0404

**ETA 21/1047**



Druckfarben Hellas S.A.  
Мегаридос Авеню, област  
Калистири, GR-19300  
Аспропиргос, Гърция

**22**

DoP No 02.02

**ClimaWall® Mineral**

EAD 040083-00-0404

**ETA 21/0875**

Акрилна, подсилена с влакна, готова за употреба, водоотблъскваща декоративна финишна мазилка в пастообразна форма със силиконов подобрител

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

**1. СУБСТРАТ - ПОДГОТОВКА:** За да се осигури по-добро сцепление, е необходимо повърхността да бъде суха, чиста и без прах, масла, соли, ръжда, отлепени бои и остатъци, подути бои и др. Повърхността трябва да е възможно най-равна. Големите неравности и пукнатини трябва да се поправят с подходящи ремонтни продукти на **KRAFT PAINTS**, преди да се нанесе **ClimaTop® Classic**. Препоръчително е пресните повърхности от бетон, мазилка, гипс и гипсова шпакловка да се оставят да изсъхнат поне 4 седмици преди нанасянето на **ClimaTop® Classic**. Нанесете слой от **ClimaTop® Primer** върху порьозни, нови повърхности или вече боядисани основи, а също и върху циментовия основен слой на външна топлоизолационна система

## CLIMAWALL® на BIOCLIMA®.

**2. СМЕСВАНЕ:** Продуктът не изисква добавяне на вода за смесване. Преди употреба разбъркайте продукта с нискоскоростна механична бормашина, за да се хомогенизира.

**3. ПРИЛОЖЕНИЕ:** След 24 часа от грундирането нанесете слой ClimaTop® Classic с шпатула от неръждаема стомана и съобразете дебелината на слоя с размера на зърната. Оформете декоративната текстура чрез подходяща обработка с помощта на пластмасова шпатула.

**4. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:** Непосредствено след нанасянето инструментите трябва да се почистят с топла вода и сапун или разтвор на почистващ препарат. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

Да не се нанася при температури под 5°C и над 35°C, както и при влажност над 65%. Не прилагайте в случай на прогноза за слани поне през следващите 24 часа след нанасянето. Да не се прилага в случай на предстоящ дъжд или при пряка интензивна слънчева светлина и пориви на вятъра. Повърхностите трябва да бъдат защитени от слънце, вятър и дъжд със специални защитни покрития.

Време за съхнене на повърхността 1-2 часа при 25°C и относителна влажност 50%. Минимално време за повторно боядисване 24 часа при температура 25°C и относителна влажност 50%. Време за пълно изсъхване 14 дни при температура 25°C и относителна влажност 50%. Времето за съхнене се удължава при по-ниски температури и по-висока

относителна влажност. Препоръчва се преди нанасянето да се провери дали количеството на материалните и човешките ресурси е достатъчно. Когато започне нанасянето върху части от зидарията, се препоръчва да се завърши без прекъсване, за да се избегне създаването на линии на фугите с по-тъмен нюанс.

В случай на спиране на нанасянето се препоръчва това да се извърши на: ръбовете на стената, в близост до балкони, строителни фуги, архитектурни елементи (напр. улици, архитектурни детайли и др.), така че по време на повторното нанасяне линиите на фугите изобщо да не съществуват или да бъдат възможно най-малко.

Акрилна, подсилена с влакна, готова за употреба, водоотблъскваща декоративна финишна мазилка в пастообразна форма със силиконов подобрител

## РАЗХОД:

Разходът на ClimaTop® Classic е около 1,6-3,7 kg/m<sup>2</sup>. Това зависи от размера на зърната на продукта, вида на основата, както и от инструментите, условията и методите на нанасяне.

| Размер на зърното | Kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|-------------------|
| K08 - 0,8 mm      | 1,6 - 1,8         |
| K10 - 1,0 mm      | 1,7 - 1,9         |
| K15 - 1,5 mm      | 2,6 - 2,8         |
| K20 - 2,0 mm      | 3,4 - 3,7         |
| R15 - 1,5 mm      | 2,6 - 2,8         |

## ОПАКОВКА - НЮАНСИ:

Продуктът се опакова в пластмасови контейнери от 25 кг в бяла или прозрачна основа. Може да бъде оцветен с KRAFT Inspired Collection (F-оттенъци) и KRAFT Reflective Collection от цветово ветрило..

## СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в суха среда с температура между 5°C - 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

## ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите.

Телефон на Центъра за отравяния +3592 915 4411



С неговата гаранция

**KRAFT**  
PAINTS

ЗАДВИЖВАНИ ОТ ИНОВАЦИИ

09/2022 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки случай във връзка с всеки конкретен условие за приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт във всяко приложение трябва да бъде оценена след препращане към актуализирания Технически лист с данни и към уебсайта [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:  
+00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)