Шпакловка за изравняване за ръчно или машинно полагане
ADERA Plano

Лист с технически данни

- ✓ отлична пригодност за обработка – леса за нанасяне
- ✓ лесно полиране
- ✓ получаване на гладки повърхности, готови за завършване









Описание:

ADERA PLANO е мазилка за изравняване на гипсова основа, за употреба на закрито, с машинно или ръчно полагане, смесена предварително със специални добавки, за да се осигури трайна основа за натоварване и заравняване на стени. При смесване с вода се получава хомогенна паста с удължено време за работа и превъзходна пригодност за обработка.

Експлоатационни показатели:

Състав	гипс, минерални съединения, добавки
Размер на частиците	0- 400 µm
Изискване за водата	45% (9 литра/20 kg материал)
Слепване:	> 0.1 N/mm²
Време на слягване:	> 70 минути
Клас на реакция при пожар	A1
Трайност	12 месеца
Приложение	ръчно и машинно
Температура на околната среда за приложение минимум	минимум 5°-максимум 35°
Влажност на околната среда за нанасяне	максимум 60%
Дебелина на слоя	1-8 mm
Специфичен разход	0.8-1 kg/m²/mm
Опаковка	5 kg чувал – 105 чувала/палет 20 kg чувал – 54 чувала/палет
SAP код	чувал 5 kg 248000 чувал 20 kg 248663

Употреба:

Покриване, натоварване, заглаждане и изравняване на циментови, вароциментови, гипсови, бетонови повърхности и/или други съвместими повърхности.

Актуализираният лист с технически данни е на разположение на уебсайта на Siniat, на продуктовата страница.
Директна връзка: Мазилка за изравняване ADERA Plano

Приготвяне

Смесване

Приложение

Процедура

Приготвяне

- за приготвяне на пастата се използват чисти контейнери и инструменти
- прахът се добавя към водата послойно, никога обратното
- металните елементи, които са вградени, трябва да се обработват срещу корозия

Приложение

- материалът ще се прилага върху носещи товар повърхности, които са стабилни, сухи, добре почистени и без маслени петна, без хлабави зони или ексфолиация
- мистрия от неръждаема стомана ще се използва за нанасяне
- материалът ще се нанася на един слой или на последователни слоеве докато не се получи гладка повърхност
- дебелината на нанасяне е 1-8 mm
- грунд ще се използва за лъскави повърхности (тип бетон) и за силно абсорбентни повърхности
- материалът ще се използва при температури над 5°

Мерки за защита:

Подходящо защитно оборудване, предпазни очила и противопрахова маска трябва да се използват. Защитни ръкавици ще се използват за продължителни употреби. Чувалът трябва да се повдига чрез сгъване на колената и задържане на гърба изправен. Разпрашаване трябва да се избягва. Продуктът не трябва да се изхвърля в канализационната система. Той може да се изхвърля заедно с биоразградимите битови отпадъци.

Условия на съхранение:

Чувалите трябва да се съхраняват върху дървени палета, в покрити сухи и защитени от атмосферни условия области. В случай на частична употреба затваряйте чувала внимателно, за да го използвате при последващи приложения.

Etex Building Performance S.A
ул. „Вултурилор" № 98, ет. 5-6, Сектор 3, Букурещ, Румъния
Телефон. (+4) 031 224 01 00
Факс (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
Завод Агиресу
гр. Агиресу, ул. „Фабричий" № 281, окръг Клуж

Nr. B115/2016.02.02 EN

an etex company