

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛЕНТИ SOUDATAPE ST, IC И OC

Последна редакция : 28/08/2016

стр. 1 от 2

Продукт

Уплътнителна лента. За водоустойчиво уплътнение на 2D ръбове и 3D ъгли между стените и пода в бани и душ кабини.

Приложение

Уплътнителните ленти Soudatape ST, IC и OC са част от водоустойчивата уплътнителна система на Soudal и се използват в комбинация с еластична течна мембрана като Soudagum LM или еластично водоустойчиво покритие като Soudaproof FX. Продуктът е предназначен за уплътняване на ръбове и ъгли в бани и душ кабини. Той може да бъде използван хоризонтално и вертикално. Може да бъде използван в басейни, мазета, тераси и шахти.

Предимства

- Постоянно уплътнение в комбинация с подходяща водоустойчива мембрана на Soudal.
- За вътрешна и външна употреба, вертикално и хоризонтално.
- Постоянно еластично при ниски и високи температури.
- Максимално разтягане: 70 % напречно и 300 % по протежение
- Устойчива на алкални смеси.
- Устойчива на сол.
- Устойчива на няколко вида киселини и типичните химикали използвани в банята.

Химическа устойчивост

Химическа устойчивост след 7 дни при стайна температура

Солна киселина 3%,	+
Сярна киселина 35%,	+
Лимонена киселина 100 g/L,	+
Млечна киселина 5%	+
Калиев хидроксид 3%	+
Калиев хидроксид 20%,	+
Натриев хипохлорит 0,3 g/L	+
Физиологичен разтвор 20 g/L	+

Описание

Soudatape ST, IC и OC са постоянно еластични уплътнители ленти, съставени от TPE мембрана в средата между 2 алкално устойчиви полипропиленови слоя. Продуктът осигурява водоустойчиво уплътнение на ъгли и ръбове.

Нанасяне**1. Подготовка на повърхността**

• Повърхността първо трябва да бъде покрита с първия слой от мембрана на Soudal

2. Нанасяне

- Натиснете силно Soudatape PD с нейната полипропиленова част към пресния материал и оставете да изсъхне.
- След като първия слой се е втвърдил, нанесете слой мембрана (вижте в техническите листи на отделните продукти
- Положете лентите и елементите по ъглите, така че да се застъпят.

Техническа информация	
Пълна широчина	120 mm
Тегло	364 g/m ² +/- 75 g/m ²
Дебелина	0,66 mm +/- 0,1 mm
Издръжливост на напън:	2 bar ≥ 1,5 bar
Устойчивост на озон (DIN 53509, part 1, ISO 1431-1)	устойчива
Устойчива на водно налягане (1.5 bar)	устойчива за 24 часа
Устойчивост на UV (≥500 h)	устойчивост
Температурна устойчивост	-30°C / +90°C

УПЛЪТНИТЕЛНИ ЛЕНТИ SOUDATAPE ST, IC И OC

Последна редакция : 28/08/2016

стр 2 от 2

Вид

Soudatape ST, IC и OC: бяла лента с лого Soudal.
Soudatape ST : 10m ролка , широчина120mm.
Soudatape IC :, широчина 150mm, дължина 2x105 mm
Soudatape OC : широчина 150 mm, дължина 2x120 mm

Разходна норма

1 м от Soudatape ST на метър ръб.
1 Soudatape IC или OC за ъгъл, с 50 мм застъпване на Soudatape ST.

Опаковка

Soudatape ST: 10 m в кутия
Soudatape IC: 2 в плик.
Soudatape OC: 2 в плик

Съхранение/ срок на годност

Продукта се съхранява в сухо и добре проветриво помещение, при температури между +5°C и +30°C. Предпазвайте от повреди, влага, измръзване и директна слънчева светлина

Здраве & безопасност

Няма конкретни инструкции .

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.